

<b>คุณสมบัติ</b>	<p>สีเคลือบใสทากระเบื้องหลังคาอนกประสงค์ ทีโอเอ พัฒนาเฉพาะสำหรับกระเบื้องหลังคาทุกชนิด ผลิตจากอะคริลิก อิมัลชัน โพลีเมอร์ ให้การยึดเกาะแน่นดีเยี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำซึมผ่านชั้นฟิล์ม เพิ่มความแข็งแรงให้กับทุกพื้นผิวหลากหลาย เพิ่มความงาม สวยทนทานให้หลังคายาวนาน พร้อมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร้ น้ำ ทนการกัดกร่อนและการเสียดสีได้ดี ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่วจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้</p> <p>การใช้งาน กระเบื้องลอนคู่, กระเบื้องใยหินทุกชนิด, บล็อกปูถนนกระเบื้องคอนกรีต (โมเนีย), สนามเทนนิส, ปูนใต้กรอบ, ทาตัดขอบผนัง, ทากันเปื้อน, ไม้ฝาสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) , ตกแต่ง, ซ่อมอาคารบ้านเรือน ที่ต้องการความคุ้มครองที่ยาวนาน</p>																																								
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<table><tr><td>ประเภทสี</td><td colspan="2">อะคริลิก อิมัลชัน โพลีเมอร์</td></tr><tr><td>ชนิดสี</td><td colspan="2">สีใส</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td colspan="2">ชนิดกึ่งเงา</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>33.0 +/-2.0</td><td>%</td></tr><tr><td>จุดควบไฟ</td><td>N/A</td><td>°C</td></tr><tr><td>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</td><td>-</td><td>กรัม ต่อ ลิตร</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>-</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>-</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>30-40</td><td>ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว</td></tr></table> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <table><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)</td><td>30</td><td>นาที</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30 °C)</td><td>2</td><td>ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)</td><td>7</td><td>วัน</td></tr></table>		ประเภทสี	อะคริลิก อิมัลชัน โพลีเมอร์		ชนิดสี	สีใส		ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดกึ่งเงา		เนื้อสีโดยปริมาตร	-	%	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	33.0 +/-2.0	%	จุดควบไฟ	N/A	°C	ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	-	กรัม ต่อ ลิตร	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	-	ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	-	ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30-40	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	30	นาที	ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	2	ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	7	วัน
ประเภทสี	อะคริลิก อิมัลชัน โพลีเมอร์																																								
ชนิดสี	สีใส																																								
ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดกึ่งเงา																																								
เนื้อสีโดยปริมาตร	-	%																																							
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	33.0 +/-2.0	%																																							
จุดควบไฟ	N/A	°C																																							
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	-	กรัม ต่อ ลิตร																																							
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	-	ไมครอน																																							
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	-	ไมครอน																																							
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30-40	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว																																							
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	30	นาที																																							
ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	2	ชั่วโมง																																							
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	7	วัน																																							
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>																																									
<b>วิธีใช้งาน</b>	<table><tr><td>อุปกรณ์</td><td colspan="2">การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง</td></tr><tr><td>ตัวเจือจาง</td><td colspan="2">น้ำสะอาด</td></tr><tr><td>การเจือจาง (%)</td><td>0</td><td>% ( กลิ้ง หรือ ทา )</td></tr></table>		อุปกรณ์	การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง		ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด		การเจือจาง (%)	0	% ( กลิ้ง หรือ ทา )																														
อุปกรณ์	การทาด้วยแปรง และการใช้ลูกกลิ้ง																																								
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด																																								
การเจือจาง (%)	0	% ( กลิ้ง หรือ ทา )																																							
<b>ระบบการใช้งาน</b>	<p><b>การเตรียมพื้นผิว</b></p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <p>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร้ น้ำขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA Microkill ล้างทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน บริเวณที่มีรอยแตกกว้างความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรและไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วยทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณที่มีรอยแตกกว้างความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์ ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน</p> <p>พื้นผิวใหม่</p> <p>หรือเช็คความชื้นที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 14% วัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini หากพื้นผิวมีรอยแตก ร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตก ร้าว หรือฉาบแต่งผิว ก่อนการทาสี ด้วยวัสดุอุดโป๊ว หรือฉาบแต่งผิว ที่เหมาะสม ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไ้</p>																																								
<b>ระบบการทาสี</b>																																									

<p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ สีทับหน้า</p> <p>ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน</p>	<p>ทาสีรองพื้นปูนกับสีเก่า ทีโอเอ คิวคิก โพรโมอร์ จำนวน 1 เที่ยว สามารถทากับหน้าด้วยสีน้ำสำหรับทาหลังคา ทีโอเอ รูฟเพ้นท์ จำนวน 2-3 เที่ยว โดยไม่ต้องมีรองพื้นปูนใหม่ ทากับหน้าด้วยสีน้ำสำหรับทาหลังคา ทีโอเอ รูฟเพ้นท์ จำนวน 2-3 เที่ยว ทากับหน้าด้วยสีเคลือบใส ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ จำนวน 1 เที่ยว ในกรณีสีเข้มสด ให้ใช้เฉดสีที่อ่อนกว่าทาในเที่ยวแรก แล้วจึงทาเฉดสีที่ต้องการกับ 2-3 เที่ยว : อุณหภูมิของชั้นงานจะต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชั้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี</p>
<p>การเก็บรักษา</p> <p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์</p>	<p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แบบตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 5 ปี</p>
<p>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</p>	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและ รีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p>
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในสภาวะที่แตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น <b>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า</b></p>