

สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน
ลองไลฟ์ คูลแม็กซ์

คุณลักษณะ

เป็นสีน้ำอะคริลิก ให้ฟิล์มสีด้านพิเศษ ช่วยลดแสงสะท้อนบนฝ้าเพดาน ปกปิดพื้นผิวและรอยต่อของฝ้าได้ดี ช่วยให้ดูเรียบเนียนเสมอกัน ไม่เป็นคลื่น อีกทั้งยังผสมเม็ดฉนวนกันความร้อน ไมโครสเฟียร์เซรามิก (Microsphere Ceramic) ช่วยลดความร้อนภายในบ้านได้ ปราศจากสารตะกั่ว และปรอท ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ทาตกแต่งบนพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต กระจกเบื้องแผ่นเรียบ อิฐหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันและต้องการความทนทานเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

• ชนิด	: สีน้ำอะคริลิก
• สี	: ตามแคตตาล็อก
• ความเงา	: ด้านพิเศษ
• เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 38%
• ความถ่วงจำเพาะ	: 1.50-1.55
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 30-35 ไมครอน
• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 100-110 ไมครอน
• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35-40 ตารางเมตร ต่อยู.เอส.แกลลอน ต่อเที่ยว
• ระยะเวลาแห้ง	: แห่งสัมผัส 30 ชั่วโมง
	: แห่งแข็ง 2 ชั่วโมง
	: แห่งทาหับ 2 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

• อุปกรณ์	: ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
• ตัวเจือจาง	: น้ำสะอาด
• การผสมก่อนใช้งาน	: 10-15% สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

ระบบการทาสี

• การเตรียมพื้นผิว	: ปล่อยให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน : ขัดล้างสี หรือขูดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ถ้ามีเชื้อราให้ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อรา กิปตัน โมลด์ คิลเลอร์ ขจัดเชื้อราออกให้หมด ปล่อยให้แห้ง กรณีที่ฝ้าเพดานมีรอยแตกให้อุดโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ แล้วขัดตกแต่งให้เรียบรอย
• ระบบการทาสี	: ในกรณีที่ฉาบโป๊วด้วย กิปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ ให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ลองไลฟ์ จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาหับด้วยสีทาฝ้า ลองไลฟ์ ซีลิ่ง เพ้นท์ จำนวน 2 เที่ยว : ในกรณีที่ฉาบโป๊วด้วยผงยิปซัม ให้ทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ลองไลฟ์ คอนแทค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาหับด้วยสีทาฝ้า ลองไลฟ์ ซีลิ่ง เพ้นท์ จำนวน 2 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
30/05/61

บริษัท กิปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com