



มาตรฐานอ้างอิง	: มอก. 2514-2553 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีอีพ็อกซีชนิดความร้อนจากแสงอาทิตย์) ฉลากเขียวไทย TGL-4-R4-14
ระบบการใช้งาน ระบบการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"><li>- พื้นผิวที่จะทาเคลือบด้วย ทีโอเอ รูฟซิล ชั้นบล็อก จะต้องล้างทำความสะอาดปราศจากฝุ่นผง เชื้อรา ตะไคร่น้ำ สี และเศษสิ่งสกปรกต่างๆ แล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง</li><li>- บริเวณผิวที่มีสีเก่าหรือที่มีวัสดุกันซึมเดิมที่เสื่อมสภาพ ควรขูดและออกให้หมดแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง</li><li>- บริเวณที่มีรอยแตกร้าวให้ซ่อมรอยแตกร้าวด้วยทีโอเอ โพลียูรีเทน ซิลแลนท์ แล้วทิ้งให้แห้งสนิท</li><li>- แต่ถ้าพื้นผิวมีปัญหาหลุดล่อนให้ซ่อมด้วยปูนทรายผสมกับทีโอเอ 112 ซุปเปอร์บอนด์ก่อน แล้วทาเคลือบด้วย ทีโอเอ รูฟซิล ชั้นบล็อก</li><li>- กรณีพื้นผิวเหล็ก หรือ โลหะ หากมีสนิมให้ขัดสนิมออกก่อน</li><li>- กรณีที่เป็นหลังคากระเบื้องลอนคู่ ถ้ามีปัญหาการรั่วซึมให้ทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน</li></ul>
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"><li>- เปิดฝาภาชนะที่บรรจุ กวนทีโอเอ รูฟซิล ชั้นบล็อก ให้เข้ากันดีก่อนนำมาใช้งาน</li><li>- กรณีคาดฟ้าคอนกรีตใหม่หรือแผ่นหลังคาเหล็กใหม่ ให้ใช้ทีโอเอ รูฟซิล ชั้นบล็อก ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 3:1 ทาเป็นชั้นรองพื้น จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 - 4 ชั่วโมง</li><li>- กรณีหลังคาแผ่นหลังคาเหล็กที่มีเจดสีหรือแผ่นหลังคาเหล็กเก่าที่เกิดสนิมแล้ว ให้รองพื้นด้วยทีโอเอ รัสทเทค จำนวน 1 เที่ยว เพื่อป้องกันสนิม ทิ้งให้แห้ง 8 ชั่วโมง</li><li>- กรณีกระเบื้องลอนคู่ให้ทาหรือพ่นรองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่าทีโอเอ คอนแทค โพรเมอร์ เพื่อเสริมการยึดเกาะ ในกรณีที่เป็หลังคาเก่า</li><li>- หากต้องการเสริมความแข็งแรงให้ใช้ทีโอเอ ไฟเบอร์เมช ปูทับหลังจากที่รองพื้นกันทีแล้วรีดกดให้แนบกับพื้นผิว (ใช้กับหลังคาดาดฟ้าคอนกรีต)</li><li>- พ่นทีโอเอ รูฟซิล ชั้นบล็อกด้วยเครื่อง Airless Spray หรือทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งจำนวน 2 - 3 เที่ยว แต่ละเที่ยว ทิ้งให้แห้งประมาณ 2 - 4 ชั่วโมง</li><li>- ทีโอเอ รูฟซิล ชั้นบล็อก จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นภายใน 7 วันหลังการทา</li></ul>
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none"><li>- ในกรณีที่รอยต่อหรือรอยแตกร้าว นั้น ให้ซ่อมแซมอุดรอยร้าวก่อนและให้ทำการปูทับด้วยตาข่ายไฟเบอร์ ทีโอเอ ไฟเบอร์เมช ระหว่างรอยต่อหรือรอยแตกร้าว นั้น เพื่อเสริมความแข็งแรง หลังจากทากันรองพื้นแล้ว ขณะที่ยังเปียกอยู่ให้ฝังตาข่ายไฟเบอร์ลงไปบนเนื้อของทีโอเอ รูฟซิล ชั้นบล็อก โดยระวังอย่าให้ยื่นหรือพับ จากนั้น ค่อยทาทีโอเอ รูฟซิล ชั้นบล็อกทับอีก 2 - 3 ครั้ง</li><li>- แนะนำให้ทาเกินขึ้นไปบริเวณแนวพื้นคาดฟ้าถึงผนังกันตก เป็นแนวบัว</li><li>- สำหรับพื้นผิวคอนกรีตใหม่ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 28 วัน และผิวปูนฉาบใหม่ควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 7 วัน ก่อนที่จะทาเคลือบด้วยทีโอเอ รูฟซิล ชั้นบล็อก เพื่อให้ผิวคอนกรีตบ่มตัวก่อน</li><li>- ไม่ควรทาขณะที่ฝนตก</li><li>- ทีโอเอ รูฟซิล ชั้นบล็อก หลังจากทาไปแล้ว 24 ชั่วโมง จึงสามารถใช้งานได้และจะบ่มตัวเต็มที่ในเวลา 7 วัน</li><li>- ทีโอเอ รูฟซิล ชั้นบล็อก ใช้สำหรับกันซึม แต่ไม่เหมาะสำหรับจุดที่แช่น้ำหรือจมน้ำตลอดเวลา เช่น บ่อปลา สระว่ายน้ำ แท็งก์เก็บน้ำหรือรางระบายน้ำที่มีน้ำขังอยู่เป็นเวลานานและบ่อยครั้ง</li><li>- พื้นผิวคอนกรีตใหม่ แนะนำให้ทำการขัดเรียบไว้ แต่ในกรณีที่ขัดมันเอาไว้แล้วให้ทำการเตรียมพื้นผิว โดยทำให้พื้นผิวหยาบขึ้นด้วยการขัดพื้นเพื่อเปิดผิวหรือการรองพื้นสำหรับพื้นผิวขัดมันโดยเฉพาะ ทีโอเอ เพนเทรตติ้ง ซิลเลอร์ เพื่อเสริมการยึดเกาะ</li><li>- ล้างเครื่องมือกันที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด</li></ul>

ปริมาณการใช้งาน	: ทีโอเอ รูฟซิล ชั้นบล็อก 1 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร (รวมรองพื้นและการทา 2 ชั้น) จะได้ความหนาโดยประมาณ 350 – 400 ไมครอน เนื้อแห้ง (0.35 – 0.40 มิลลิเมตร)
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุของผลิตภัณฑ์	: เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
ขนาดบรรจุ	: 4 กิโลกรัม ต่อ 1 กระป๋อง , 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ถัง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสี และพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า