

TOA GOLD



สีทองแห่งศรัทธา

เปล่งประกายเหนือกาลเวลาจากทีโอเอ โกลด์

***** กรุณาสอบถามก่อนซื้อ ควรได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากร**

MIRACLE
Gold Effect
เปล่งประกาย ดังทองคำแท้

The Best



สีทองคำพิเศษ / Miracle Gold

คุณสมบัติ

- ◆ เปล่งประกายเงางามดุจทองคำ นานนับ 10 ปี
 - ◆ คุณภาพเหนือราคา
 - ◆ ทนแดด ทนฝนได้เหนือกว่า
- W8008 (สูตรน้ำ)
L9009 (สูตรอะคริลิกเล็กเกอร์)

W8008 / L9009

สีน้ำอะคริลิก / Emulsion กาปูน



Best Seller

คุณสมบัติ

- ◆ ไม่หมองดำนับ 10 ปี
- ◆ ประกายทอง ทนแดดดีเยี่ยม
- ◆ กลิ่นไม่ฉุน ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว

GW919 สีทองสวิส

เนื้อสีทองมาก กลบรอยบนพื้นผิวได้มิดชิด
ระบบสี : PW222 + GW919

GW707 สีทองยุโรป

ระบบสี : PW222 + GW707

สีรองพื้นอะคริลิก (สูตรน้ำ)



PW111



PW222

GW555 สีทองพริมา

ระบบสี : PW222 + GW555

อะคริลิกแล็กเกอร์ / Acrylic Lacquer

พอนด์พร:



คุณสมบัติ

- ◆ สีทองเปล่งปลั่ง เป็นประกาย
ระยิบระยับนานนับ 10 ปี
- ◆ เนื้อสีมาก กลบมิดทุกพื้นผิว
- ◆ แห้งไว ประหยัดเวลา ใช้งานง่าย

GL123 สีทองสวิส

เนื้อสีทองมาก กลบรอยบนพื้นผิวได้มิดชิด

ระบบสี : PL900+GL123

สีรองพื้นอะคริลิกแลคเกอร์



PL800



PL900



GL444 สีทองยุโรป

ระบบสี : PL900+GL444

สีน้ำมันอะคริลิก / Enamel

ทาทั้งสีเก่า (ปูน/ไม้/เหล็ก)



คุณสมบัติ

- ◆ สีทองเป็นประกาย ทนทานนับ 10 ปี
- ◆ ทาทับได้ทุกพื้นผิว ทั้งสีน้ำมัน และ
สีรองพื้นกันสนิม

สีรองพื้นน้ำมันอะคริลิก



PL800



PL900



GE234 สีทองสวิส

เนื้อสีทองมาก กลบรอยบนพื้นผิวได้มิดชิด

ระบบสี : PL900+GE234



GE505 สีทองยุโรป

ระบบสี : PL900+GE505

ข้อมูลจำเพาะ / SPECIFICATION

ประเภทสี Type	พื้นผิววัสดุ Material Surface Type	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว) Coverage (Sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชม.) Drying Time (hours)	
					แห้งผิว (Surface Dry)	แห้งทาบได้ (Dry to recoat)
<p>สีทองอะคริลิก (สูตรน้ำ)</p> <ul style="list-style-type: none"> W8008 Miracle gold GW919 สีทองสวีส GW707 สีทองยุโรป GW555 สีทองพริมา 	<p>ปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย ซีเมนต์ ไซบีซี อีซู กระเบื้องเคลือบเงา</p>	<p>W8008, GW919 - 50-55 GW707, GW555 - 40-45</p>	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray Gun	<p>ท.น้ำ (Brush : Water) 5-10 % กลิ้งน้ำ (Rolling : Water) 5-15 % พ่นน้ำ (Spray : Water) 15-20 %</p>	20-30 นาที minutes	2-3 ชม. hours
<p>สีทองอะคริลิกแลคเกอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> L9009 Miracle gold GL123 สีทองสวีส GL444 สีทองยุโรป 	<p>ปูน เหล็ก ไม้ สีทาสี ทองเหลือง อีลสอยด์ อลูมิเนียม สแตนเลส กระจก กระจก เซรามิก คอนกรีต</p>	25 - 30	แปรง, เครื่องพ่น Brush, Spray Gun	<p>ท. : ทึบ ทินเนอร์ 74N (Brush : TOA Thinner 74N) 30-50% พ่น : ทึบ ทินเนอร์ 74N (Spray : TOA Thinner 74N) 100-150%</p>	10-20 นาที minutes	2 ชม. hours
<p>สีทองน้ำมันอะคริลิก</p> <ul style="list-style-type: none"> GE234 สีทองสวีส GE505 สีทองยุโรป 	<p>ทากับไม้ทุกพื้นผิว ทั้งสีน้ำมัน แท่งฉาบและสีรองพื้นกับสีมัน ประจุดีลสอยด์ อลูมิเนียม เหล็ก กระจก ไม้ คอนกรีต</p>	30 - 40		<p>ท. : ทึบ ทินเนอร์ 21 (Brush : TOA Thinner 21) 30-50% พ่น : ทึบ ทินเนอร์ 74N (Spray : TOA Thinner 74N) 100-150%</p>	10-20 นาที minutes	2 ชม. hours

ระบบการทาสี / SYSTEM

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

- ทิ้งให้พื้นผิวแห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

พื้นผิวปูนเก่า

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- ซ่อมแซมรอยแตกกร้าวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำ ทิ้งให้แห้ง แล้วทาสีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ทีโอเอ ไมครอกิล

พื้นผิวไม้ใหม่

- พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และขี้ดกแต่ยังมีให้เรียบด้วยกระดาษทราย จากนั้นทำความสะอาดและทิ้งให้แห้ง

พื้นผิวไม้เก่า

- ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมเพื่อช่วยในการยึดเกาะดีขึ้น พื้นผิวที่เป็นฝุ่นหรือสีเก่าหลุดลอกเสื่อมสภาพ ต้องขัด หรือลอกออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดและทิ้งให้แห้ง

พื้นผิวเหล็กใหม่

- พื้นผิวโลหะต้องแห้งปราศจากฝุ่นพง คราบไขมัน หรือถ้ามีสนิมควรขัดออกให้หมด ด้วยกระดาษทรายหรือแปรงลวด จากนั้นทำความสะอาดและทิ้งให้แห้ง

พื้นผิวเหล็กเก่า

- ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมเพื่อช่วยในการยึดเกาะดีขึ้น พื้นผิวที่เป็นฝุ่นหรือสีเก่าหลุดลอกเสื่อมสภาพ ต้องขัดหรือลอกออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดและทิ้งให้แห้ง

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่

- ทาสีรองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PW111 (สีแดง) หรือ รองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PW222 (สีเหลือง) จำนวน 1-2 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า

- ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทีโอเอ อะคริลิก คอนแทค โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- ทาสีรองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PW111 (สีแดง) หรือ รองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PW222 (สีเหลือง) จำนวน 1-2 เที่ยว

พื้นผิวไม้ และเหล็ก

- ทาสีรองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PL800 (เหลืองเข้ม) หรือ รองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PL900 (เหลืองสว่าง) จำนวน 1-2 เที่ยว

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า

- ทาสีทองคำ ทีโอเอ โกลด์ 2-3 เที่ยว ตามรายละเอียด และอัตราส่วนที่เหมาะสม ดังตารางข้างต้น

Step 1 Surface preparation

New concrete

- Substrate must be completely cured and dried (~1 month)
- Clean surface until without grease, oil, mildew, release agent and foreign matters

Old concrete/Gypsum board

- Remove powdery layers and efflorescence by vigorous plastic brushing or preferably waterblasting.
- Crack area must be fill with TOA Acrylic Filler.
- Remove all algae and mould by water and leave it dry after that apply 1 coat of TOA Microkill.

New Wood

- The surface must be dry, free from dirt, grease and use abrasive paper to sand the surface until smooth. Then clean and dry it.

Old Wood

- For old wood, use abrasive paper to sand the surface until smooth. Dusty surface or worn out paint must be scrub or peel off. Then clean and dry it.

New Steel

- Steel surface must be dry, free from dirt, grease. If mill scale and rust should be removed from steel by hand wire brushing or sanding with abrasive paper and then clean and dry it.

Old Steel

- For old steel, use abrasive paper to sand the surface until smooth. Dusty surface or worn out paint must be scrub or peel off. Then clean and dry it.

Step 2 Primer

New concrete

- Apply 1-2 coats of TOA Gold Emulsion Primer #PW111 (Red) or TOA Gold Emulsion Primer #PW222 (Yellow)

Old concrete

- Apply 1 coat of TOA Acrylic Contact Primer
- Apply 1-2 coats of TOA Gold Emulsion Primer #PW111 (Red) or TOA Gold Emulsion Primer #PW222 (Yellow)

Wood and Steel

- Apply 1-2 coats of TOA Gold Acrylic Primer #PL800 (Dark Yellow) or TOA Gold Acrylic Primer #PL900 (Light Yellow)

Step 3 Topcoat

- Apply 2-3 coats of TOA Gold by follow the specification table above

