

ALL PRIMER SOLUTIONS



REPAIR

PROTECT

ตอบโจทยทุกปัญหาสีทาผนังบ้าน
ที่ไอเอ ออลไพรมอร์ โซลูชันส์

เลือกรองพื้นให้ตรงจุด... แก้ปัญหาได้ตรงใจ

ปัญหาจาก ผนังปูนใหม่

ปัญหาจากผนังที่มีความชื้น

ปัญหาจาก ผนังปูนเก่า

ปัญหาจาก ผนังแตกร้าว

รองพื้นที่เหมาะกับ ผนังปูนใหม่

ปูนที่เพิ่งฉาบเสร็จใหม่ แล้วรอให้แห้ง (ประมาณ 30 วัน) ไม่เคยผ่านการทาสี ความชื้นไม่เกิน 14%

- สีรองพื้นผิวคอนกรีตหรือปูนใหม่
- ยับยั้งการคายน้ำในปูนฉาบใหม่
- เพิ่มการยึดเกาะของสีกับพื้น

ซูเปอร์ชีลด์ สีรองพื้นปูนใหม่
SuperShield Alkali Resisting Primer

ทีโอเอ ชิลด์ วัน สีรองพื้นปูนใหม่
TOA Shield - 1 Alkali Resisting Primer

โฟร์ซีซั่นส์ สีรองพื้นปูนใหม่
4SEASONS Alkali Resisting Primer

ซูเปอร์เมเทก สีรองพื้นปูนใหม่
SUPER MATEX Alkali Resisting Primer

เอ็มดี พลัส อัลตรา ไฮด์ สีรองพื้นปูนใหม่ และปูนเก่าสภาพดี
MD PLUS ULTRA HIDE



รองพื้นที่เหมาะกับ ผนังที่มีความชื้น

- สีรองพื้นอเนกประสงค์
- สำหรับพื้นผิวปูนสด ปูนใหม่ ปูนเก่า
- สำหรับผนังที่มีความชื้น

ทีโอเอ ไฮโดรควิก ไพรมอร์
TOA HydroQuick Primer

ทีโอเอ เอ็กซ์ตรา เวท ไพรมอร์
TOA ExtraWet Primer

ทีโอเอ ควิกไพรมอร์
TOA QuickPrimer

รองพื้นที่เหมาะกับ ผนังปูนเก่า

พื้นผิวปูนที่ฉาบไว้นาน และผนังปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ

- สำหรับงานทาสีรองพื้นผนังปูนเก่า
- ซึมลึก ยึดเกาะแน่น
- มีคุณสมบัติยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม
- ปัญหาฝุ่นผงเกิดฝุ่นชอล์ก
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำ

ทีโอเอ คอนแทคไพรมอร์
TOA CONTACT PRIMER

โฟร์ซีซั่นส์ ซูเปอร์ ไพรมอร์
4SEASONS SUPER PRIMER

ซูเปอร์เมเทก น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า
SUPER MATEX Contact Primer

ซูเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า สูตรน้ำ
SuperShield DURACLEAN Contact Primer

รองพื้นที่เหมาะกับ ผนังแตกร้าว

- สียืดหยุ่นสูง 500%
- สำหรับปูนเก่า และปูนเก่าสภาพดี
- งานแตกร้าวจากปูนยัดหดตัว

ทีโอเอ ซูเปอร์ฟลิก สูตรน้ำ
TOA SuperFlex primer

ข้อมูลจำเพาะ [SPECIFICATION]

ประเภทสี / TYPE	ลักษณะฟิล์มสี FINISHING FILM	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เที่ยว) COVERAGE SQ.M./COAT	ชนิดเครื่องมือ APPLICATION	การผสมก่อนใช้งาน : โดยปริมาตร DILUTION : BY VOLUME			ระยะเวลาแห้ง DRYING TIME	
				แปรง FOR BRUSH	ลูกกลิ้ง FOR ROLLING	เครื่องพ่น FOR SPRAY	แห้งผิว SURFACE DRY	แห้งทาบได้ DRY TO RECOAT
TOA SUPERFLEX PRIMER ทีโอเอ ซุปเปอร์ฟลิกซ์ ไพรมอร์ (สูตรน้ำ) สีรองพื้นยืดหยุ่นสูง ลดรอยแตกขยาย	สีขาว White	7 - 10 m ² / Liter	แปรง Brush, ลูกกลิ้ง Roller, เครื่องพ่น Spray gun	น้ำ 0 - 5% 0 - 5% Water	น้ำ 0 - 5% 0 - 5% Water	-	30 นาที 30 Minutes	2 ชม. 2 Hours
TOA HYDROQUICK PRIMER ทีโอเอ ไฮโดร ควิก ไพรมอร์ (สูตรน้ำ) สีรองพื้นปูนเอกประสค สูดน้ำคุณภาพสูง	สีขาว White	9.2 - 10.5 m ² / Liter		ไม่ต้องผสม (หากต้องการผสม ผสมน้ำ 5-10%) No Dilution (If dilution needed, add water 5-10%)			30 นาที 30 Minutes	2 ชม. 2 Hours
SUPERSHIELD ALKALI RESISTING PRIMER ซูเปอร์ชีลด์ อัลคาลิ เรซิสติ้ง ไพรมอร์ ซูเปอร์ชีลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง	สีขาว White	35 - 40 m ² / Gallon		น้ำ 10 - 15% 10 - 15% Water	น้ำ 10 - 15% 10 - 15% Water	น้ำ 10 - 20% 10 - 20% Water	30 นาที 30 Minutes	2 ชม. 2 Hours
SUPERSHIELD DURACLEAN CONTACT PRIMER ซูเปอร์ชีลด์ ดิวราคลีน คอนแทค ไพรมอร์ ซูเปอร์ชีลด์ คอนแทค สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง	ใส Clear	40-45 m ² / Gallon		ไม่ต้องผสมน้ำ No Need to Dilute with Water			30 นาที 30 Minutes	2 ชม. 2 Hours
TOA SHIELD-1 ALKALI RESISTING PRIMER ทีโอเอ ชิลด์ วัน สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง	สีขาว White	40 - 50 m ² / Gallon		น้ำ 10 - 15% 10 - 15% Water	น้ำ 10 - 15% 10 - 15% Water	น้ำ 15 - 20% 15 - 20% Water	30 นาที 30 Minutes	2 ชม. 2 Hours
4SEASONS ALKALI RESISTING PRIMER โฟร์ซีซั่นส์ อัลคาลิ เรซิสติ้ง ไพรมอร์ โฟร์ซีซั่นส์ สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง	สีขาว White	35 - 40 m ² / Gallon		น้ำ 15 - 20% 15 - 20% Water	น้ำ 15 - 20% 15 - 20% Water	น้ำ 20 - 30% 20 - 30% Water	30 นาที 30 Minutes	2 ชม. 2 Hours
SUPER MATEX ALKALI RESISTING PRIMER ซูเปอร์เมเทกซ์ อัลคาลิ เรซิสติ้ง ไพรมอร์ ซูเปอร์เมเทกซ์ สีรองพื้นปูนใหม่กับต่าง	สีขาว White	35 - 40 m ² / Gallon		น้ำ 15 - 20% 15 - 20% Water	น้ำ 15 - 20% 15 - 20% Water	น้ำ 20 - 25% 20 - 25% Water	30 นาที 30 Minutes	2 ชม. 2 Hours
TOA EXTRA WET PRIMER ทีโอเอ เอ็กซ์ตรา เวท ไพรมอร์ (สูตรน้ำมัน) นวัตกรรมขั้นสูงสุดสำหรับปูนชั้นสูง	สีขาว White	30 - 35 m ² / Gallon	ไม่ต้องผสมทินเนอร์ No Need to Dilute with Thinner			20 - 30 นาที 20 - 30 Minutes	2 ชม. 2 Hours	
TOA QUICK PRIMER ทีโอเอ ควิก ไพรมอร์ (สูตรน้ำมัน) สีรองพื้นปูนเอกประสค สูดน้ำมันคุณภาพสูง	สีขาว White	35 - 40 m ² / Gallon	ไม่ต้องผสมทินเนอร์ No Need to Dilute with Thinner			20-30 นาที 20-30 Minutes	2 ชม. 2 Hours	
TOA CONTACT PRIMER ทีโอเอ คอนแทค ไพรมอร์ น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า	ใส Clear	30 - 35 m ² / Gallon	แปรง Brush, ลูกกลิ้ง Roller	ไม่ต้องผสมทินเนอร์ No Need to Dilute with Thinner			20-30 นาที 20-30 Minutes	2 ชม. 2 Hours
4SEASONS SUPER PRIMER โฟร์ซีซั่นส์ ซุปเปอร์ ไพรมอร์ น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า	ใส Clear	27-32 m ² / Gallon	ไม่ต้องผสมทินเนอร์ No Need to Dilute with Thinner			20-30 นาที 20-30 Minutes	2 ชม. 2 Hours	
SUPER MATEX PRIMER ซูเปอร์เมเทกซ์ ไพรมอร์ น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า	ใส Clear	28 - 32 m ² / Gallon	ไม่ต้องผสมทินเนอร์ No Need to Dilute with Thinner			20-30 นาที 20-30 Minutes	2 ชม. 2 Hours	

สูตรน้ำ

สูตรน้ำมัน

ข้อมูลจำเพาะ [SPECIFICATION]

(1) พื้นผิวปูนใหม่ New concrete	(2) การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน Leave surface to completely dry (~1 month) Clean surface, ensure it free from dirt and grease	(3) การทาสีรองพื้น และสีทับหน้า Application การรองพื้นปูนใหม่กับต่าง สูตรน้ำ + สีทับหน้า จำนวน 1 เที่ยว Apply 1 coat of Water-Based Alkali Primer + Apply 2 coats of Topcoat
(1) พื้นผิวปูนเก่า Old concrete / Gypsum board ลอกล่อน Peeling-off ตะไคร่น้ำ Algae พูนชอล์ก Chalking เชื้อรา Mold	(2) การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation TOA 113 Microkill ฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ บนพื้นผิวปูนเก่า Remove mold and algae on old concrete surfaces TOA Moisture Guard ป้องกันความชื้นในผนัง (สูตรน้ำ) Protect moisture in wall	(3) การทาสีรองพื้น และสีทับหน้า Application น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า สูตรน้ำมัน + สีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว Apply 1 coat of Solvent-Based Contact Primer + Apply 2 coats of Topcoat



บริษัท ทีโอเอ แป้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ และศูนย์อุตสาหกรรม ถนนพหลโยธิน : 31/2 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10570
สำนักงานใหญ่ โทร : 02 335 5555 โทรสาร : 02 312 8927 www.toagroup.com

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaethong Sub-District,
Bangsaethong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927 www.toagroup.com

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified



9001 ▪ 14001
45001 ▪ 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com